

حاصل على شهادة مطابقة
للمواصفة الليبية رقم (581) لسنة 2009
Certificate of conformity Libyan
specification No. (581) of 2009



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزيتية
Oilbase Paints

زمالطو الواحة أبيض لامع

AL WAHA ZAMALTO WHITE GLOSS

الوصف

هو دهان لامع ذو أساس الكيدي يحتوي على ملونات وإضافات عالية الجودة

المميزات

- يصلح للإستعمال الداخلي والخارجي
- لة قدرة تغطية عالية
- يمكن استخدامه على الأسطح الخشبية والخرسانية وعلى الأسطح المعدنية
- قابل للغسيل
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد
- صديق للبيئة وخالى من الرصاص

تعليمات الإستخدام

(1) إعداد السطح:

- يراعى نظافة السطح وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة وأي ملوثات أخرى.
- الأسطح السابقة الدهان:- يجب غسلها وتركها لفترة مناسبة حتى تجف والتأكد من تماسك الدهان القديم قبل البدا فى تحضير السطح للدهان

(2) خطوات التطبيق :

1. الأسطح المعدنية:- يجب إستخدام برايمر الواحة قبل استخدام الابيض اللامع
 2. الأسطح الخرسانية:- يستخدم سيلر الواحة لغلط المسام قبل تطبيق المعجون
 - يتم تطبيق معجون الواحة دون اضافات
 - يراعى صنفرة سطح المعجون قبل تطبيق الدهان المناسب
 - يتم تطبيق وجه بطانة من "زمالطو المطفئ"
 - يتم دهان السطح بوجة او وجهين من زمالطو الواحة اللامع
- فى حالة استخدام الفرشاة او الرولة
الوجة الاول : مخفف بنسبة 15% تريتيتين
الوجة الثانى : مخفف بنسبة 5% تريتيتين
فى حالة استخدام مسدس الرش يخفف بنسبة 10-15% تريتيتين طبقا لنوع المسدس

أدوات التطبيق

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش

معدل الفرد

11 الى 13 متر² لكل واحد كيلو جرام عند سمك طبقة الدهان الجاف المقترح (30-40 ميكرون) وحسب حالة ومسامية السطح

Description

Al waha zamalto gloss is a gloss alkyd paint solvent base containing highly selected pigments and additives.

Features

- For interior and exterior.
- good hiding power
- can be painted over: wood, soft and hard board, mild steel
- Washable
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion
- Environment friendly, lead free

Instructions for use

(1) Surface preparation:

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, etc.
- On painted substrate: - wash and leave to dry, make sure that old paint are not loose before preparing the substrate

(2) Application steps

1. On ferrous metals: - use primer alwaha before applying al waha gloss.
2. ON soft and hard board:
 - Use sealer alwaha for priming purposes.
 - Alwaha putty to be applied without further additions.
 - Substrate should be sanded and then apply one coat of Zmalto Matt as undercoat.
 - Apply one ot tow coat of Zmalto Gloss.

IN CASE OF USING BRUSH OR ROLLER:-

First coat: dilute with 15% white spirit, Second coat: dilute with 5% white spirit

IN CASE OF USING SPRAY-GUN: Dilute with 10-15% white spirit

Application tools

brush -roller- spray gun

Spreading Rate

11 to 13 m²/kg per coat according to recommended dray film thickness - From (30 to 40 micro)